



Fassawall Colore

Farbige Fassadenbahnen



Produktseite

155 cm (38,75 m²): **Art.-Nr. siehe unten**Weitere Farben und Bedruckungen auf Anfrage möglich; Mindestabnahmemenge Sonderfarben 1.000 m²

Material

Träger	PES/PA Folie
Deckschicht	spezielles Polyacryl

Technische Daten

Zugfestigkeit längs vor künstlicher Alterung nach künstlicher Alterung	550 (-110 / +25) N/50 mm 490 (-100 / +40) N/50 mm
Zugfestigkeit quer vor künstlicher Alterung nach künstlicher Alterung	475 (-95 / +45) N/50 mm 455 (-100 / +30) N/50 mm
Reißdehnung längs vor künstlicher Alterung nach künstlicher Alterung	34 ± 5% 31 ± 5%
Widerstand bei Reißdehnung längs quer	305 (-60 / +40) N 350 (-70 / +45) N
Brandklasse	E (Brandklasse B auf Anfrage)
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,05 (-0,01 / +0,03) m

Die Folie eignet sich für Fassaden mit maximaler Fugenbreite bis zu 40 mm, Fugen bis zu 40% der Gesamtfassade oder hinter halbttransparenten Fassaden.

Fassaden mit größeren Fugen als 40 mm bedürfen einer besonderen Beurteilung durch die Harrer Technik. Hierzu wird benötigt: Plan, Ausrichtung, Lage und Fassadengestaltung des Gebäudes.

Art.-Nr.: 10000034676	Art.-Nr.: 10000034677	Art.-Nr.: 10000034678	Art.-Nr.: 10000034679	Art.-Nr.: 10000034680	Art.-Nr.: 10000034681	Art.-Nr.: 10000034682	Art.-Nr.: 10000034683
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Zinkgelb
vergleichbar
Ral 1018



Verkehrsorange
vergleichbar
Ral 2009




Verkehrsröt
vergleichbar
Ral 3020



Lichtgrün
vergleichbar
Ral 6027



Schwarzgrau
vergleichbar
Ral 7021



Reinweiß
vergleichbar
Ral 9010



Granitgrau



Hellgrün

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at