



DENSLY BLACK

Geteiltes Trennpapier für eine einfachere Verarbeitung

Densly
BLACK



Produktseite



- 10 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000137**
 15 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000138**
 20 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000139**
 25 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000140**
 30 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000141**
 45 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000000142**
 100 cm (15 lfm): **Art.-Nr. 10000000143**

Technische Daten

Farbe	schwarz	
Flächengewicht	1,7 kg/m ²	
sd-Wert	ca. 200 m	
Dicke	1 mm (bei 105 cm Breite: 1,5 mm)	
Zugfestigkeit	3,5 N/ mm ²	DIN 52123-11
Reißdehnung	360%	DIN 52123-11
Weiterreißfestigkeit	102 N	DIN 16726-5.8.2
Rissüberbrückung	dicht	E DIN 28052-6
Perforationsfestigkeit	400 mm (dicht)	DIN 16726, Teil 5.12
Wasserdichtigkeit	5,5 bar/48 h	DIN 52123-10.2
Streckversuch	2,6 N/mm ²	
Schälfestigkeit	2,1 N/mm ²	
chemische Beständigkeit	in Anlehnung an DIN 16726	
Wasser	kein Quellen oder Riss- bildung	
5% NaOH		
5% HCl		
sd-Wert	>1.000 m	DIN 52615
Längenänderung		
längs	-0,1%	DIN 16729 (80°)
quer	-0,2%	DIN 16729 (80°)
Untergründe	Beton, Ziegel, Holz, Metall, Glas	

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

29.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at